

B 6300 Food Grade

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------|
| Weefsel / Tissu / Fabric Gewebe / Tejido | | 100% PES 1100 dtex | | |
| Gewicht / Poids / Weight Gewicht / Peso total | | 1100 g/m ² | DIN EN ISO 2286-2 | 1998 |
| Vernis / Laquage / Lacquering / Lackierung / Lacado | | -/1 | | |
| Kalander / Calandre / Embossing / Kalander | | Dull | | |
| Treksterkte Résistance rupture Breaking strength Höchstzugkraft Resistencia a la ruptura | Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre | 4000 N/5cm | EN ISO 1421 meth 1 | 1998 |
| Scheurweerstand Résistance à la déchirure Tear strength Weiterreissfestigkeit Resistencia a la rasgadura | Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama | 3500 N/5cm | | |
| Hechting / Adhérence / Adhesion Haftung / Adherencia | Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre | 600 N | DIN 53 363 | 2003 |
| Waterdichtheid/ imperméabilité à l'eau/ waterproofness/ wasserdurchlässigkeit | Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama | 500 N | | |
| Temperatuurbestendigheid Tenue à la température Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura | | 125 N/5cm | EN ISO 2411 | 2000 |
| Lichtechtheid Tenue à la lumière Light fastness Lichtechtheit Resistencia a la luz | | >200 Kpa | NFG 37106 | 1986 |
| Brandgedrag / reaction au feu Fire behavior / Brennverhalten | | -30 °C/+70 °C | DIN EN 1876-2 | 1998 |
| Toepassing, application, application, Anwendung, aplicación | (Uitgezonderd wit en (semi-) transparant) (Excepté en blanc et (semi-) transparent) (Exept white and (half-) transparent) (Ausnahme weiss und (Semi-)transparent) (Excepto blanco/(Semi-)transparente) | 7-8 | ISO 105 B02 | 1988 |
| | | < 100 mm/min | ISO 3795 | 1989 |
| | Flexible containers for drinkable water pour réservoir souple (alimentaire) | | | |